

ENTER BROKAT POLSKA

42-202 Częstochowa, al. Wolności 54/50

Karta danych technicznych TDS

BROKAT PRZEMYSŁOWY

Typ materiału	Związek polimerowy PET
Skład chemiczny	Poli (tereftalan etylenu), glin proszek niestabilizowany, żywica epoksydowa
Postać	Płatki od 0,07 mm do 2,5mm
Zastosowanie	Do przemysłu – do farb, lakierów, tynków
Skład chemiczny w %	Poli (tereftalan etylenu) 96-96,5% Żywica epoksydowa (epoxy resin) 3,5% Glin, proszek niestabilizowany (AL) 0,2%
Gęstość	~1.37g/cm ³
Temperatura topnienia	~300°C
Zapach	bezwonny
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie Słabo rozpuszczalny w acetonie i etanolu
CAS-No	Poli (tereftalan etylenu) 25038-59-9 Żywica epoksydowa 38891-59-7 Glin, proszek niestabilizowany (AL) 7429-90-5