

KAPON

Podkład nitrocelulozowy

PKWiU: 20.30.12.0

Norma: PN-C-81801:1997, Rodzaj IV

Posiada atest higieniczny

ZAKRES STOSOWANIA

Lakier stosuje się do gruntowania oczyszczonych powierzchni przedmiotów wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń. **Kapon** stosuje się jako podkład chroniący drewno przed ciemnieniem, pozwalający zachować jego naturalny kolor, stosowany pod lakiery nitro i poliuretanowe.

Wyrób do zastosowania profesjonalnego i przemysłowego w instalacjach spełniających standardy emisyjne wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z 24.06.2020 (Dz. U. 2020.1860).

CHARAKTERYSTYKA

Jest to roztwór nitrocelulozy w rozcieńczalnikach organicznych z dodatkiem żywicy i plastyfikatorów. Charakteryzuje się krótkim czasem wysychania i dobrą rozlewnością.

WŁAŚCIWOŚCI

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Lepkość umowna mierzona kubkiem Forda o średnicy 4 mm | - 50-100 s |
| 2. Gęstość | - 0,8-0,95 g/cm ³ |
| 3. Czas schnięcia powłoki w temp. 20 ^{0C} | stopień 1 - 20 min. |
| | stopień 7 - 3h |
| 4. Twardość powłoki co najmniej | - 0,3 |

SPOSÓB STOSOWANIA

Lakier po dokładnym wymieszaniu i doprowadzeniu do lepkości roboczej nanosi się przez polewanie, natryskiem lub za pomocą pędzla. Do rozcieńczania KAPONU polecamy użyć rozpuszczalnika nitro produkcji FFLiK CHEMSTAL lub innego o odpowiedniej jakości. Powłokę lakierniczą suszy się w temp. otoczenia /około 20^{0C}/ lub w linii lakierniczej w tunelu o temp. do 70^{0C}.

OKRES GWARANCJI 24 miesiące

OPAKOWANIA 1l, 5l, 10l, 20l.

WSKAZÓWKI: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne-zapoznaj się z kartą charakterystyki. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Chronić przed dziećmi.