

STONSIL WK

Impregnat do kamienia

PKWiU: 20.30.12.0

ZASTOSOWANIE

STONSILWK to impregnat rozpuszczalnikowy przeznaczony do zabezpieczania powierzchni typu: kostka brukowa, kamień dekoracyjny, cegła, beton itp. przed szkodliwym działaniem wody oraz czynników atmosferycznych. Nie należy zabezpieczać powierzchni gładkich, szlifowanych typu marmur, granit, klinkier.

CHARAKTERYSTYKA

Impregnat **STONSIL WK** może być używany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zastosowanie środka hydrofobizującego w recepturze impregnatu powoduje „odpychanie” kropeł wody od powierzchni, na której został użyty, co w znacznym stopniu ogranicza erozję materiału przez wody opadowe. Impregnat ten zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami (w tym plamami oleju) oraz poprawia walory estetyczne (znacznie pogłębia wyrazistość koloru).

WŁAŚCIWOŚCI

- | | |
|--|---------|
| 1. Lepkość kubek FORDA o średnicy 4mm w 20°C | 10-15 s |
| 2. Czas schnięcia powłoki w temp. 20 °C i wilgot. wzgl. pow. 65 % | do 1h |

SPOSÓB STOSOWANIA

Impregnat nie wymaga dodatkowego rozcieńczenia, produkt jest gotowy do użycia. Przed zastosowaniem impregnat wymieszać dokładnie. Powierzchnie do impregnacji powinny być suche, odłuszczone, oczyszczone z pyłu i kurzu. Impregnat nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Uważać aby nie gromadził się impregnat w zagłębieniach, w przypadku pojawienia się tego zjawiska należy natychmiast usunąć go z impregnowanej powierzchni. Zaleca się stosowanie 1 warstwy oraz odnawianie powierzchni co 2-3 lata (w przypadku powierzchni poziomych ze względu na zużycie się powłok podczas eksploatacji). **Impregnację wykonywać w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5°C do 30°C, a materiał, który będzie impregnowany nie może być zawilgocony.** Po impregnacji wszelkie zanieczyszczenia typu oleje itp. usuwać jak najszybciej. Przy stosowaniu urządzeń wysokociśnieniowych, nie należy stosować maksymalnego ciśnienia oraz dyszy punktowej.

WYDAJNOŚĆ : do 20 m² /l

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące.

WSKAZÓWKI : Ze względu na zawartość w farbie składników lotnych, palnych i szkodliwych dla zdrowia w zamkniętych pomieszczeniach impregnację wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji z dala od otwartego ognia. Po impregnacji pomieszczenie wywietrzyć do zaniku zapachu.

Wszystkie podane w niniejszym arkuszu informacje odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Podane przykłady nanoszenia powłok nie mogą być powodem roszczeń, należy je traktować jako jeden z możliwych przykładów. Z uwagi na różnorodność podłoży oraz warunków eksploatacji obiektów kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzania naszych produktów we własnym zakresie pod względem ich przydatności do przewidywanego zastosowania w przewidywanych warunkach eksploatacji.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejsze wydanie traci ważność.